

## Scheda Tecnica

# Silicone Compatto Perossidico Trasparente 240T/PRX

		40 SHORE	50 SHORE	60 SHORE	70 SHORE	
PROPRIETÀ	Unità	Valori	Valori	Valori	Valori	Metodo di prova
Composizione	Silicone Perossidico					
Colore		Trasparente	Trasparente	Trasparente	Trasparente	
Durezza	Shore A	40+/-5	50+/-5	60+/-5	70+/-5	DIN 53505
Peso Specifico	Gr/cm <sup>3</sup>	1,20	1,20	1,20	1,20	DIN 53479
Carico alla rottura	Mpa	11	9,5	10	11	ASTM D412
Allungamento a rottura	%	600	470	410	360	ASTM D412
Resistenza alla lacerazione	N/mm	17	20	21	22	ASTM D624
Temperatura	C°	-40/+220	-40/+220	-40/+220	-40/+220	
Compression set 24 ore a 150 C°	%	35 max.	35 max.	30 max.	30 max.	DIN 53517

### PECULIARITÀ DEL MATERIALE:

- Buone proprietà meccaniche
- Disponibile in versione alimentare (FDA)

Le informazioni sopra riportate devono essere considerate come una guida, ma non possono essere citate come un vincolo.

